

MasterCast 30

Tidligere: Lascoat Opløsning

Maj 2014 erst. okt. 2013

Støvbinder

PRODUKT

Aktiv komponent: Fluorosilikat.
Densitet: 1,09 ± 0,01 kg/l
Udseende: Klar væske.
Tørstof: 10,0% ± 1,0%

ANVENDELSE

MasterCast 30 anvendes til forstærkning, tætning og støvbinding af betonoverflader.

EGENSKABER

Lascoat behandlede overflader bliver hårde, slidstærke og mere modstandsdygtige overfor aggressive stoffer.

BRUGSANVISNING

Betonen skal være mindst 14 døgn gammel og må ikke afsyres inden behandlingen. Overfladen skal være ren og fri for olie og fedt. MasterCast 30 er klar til brug og fordeles lettest på det tørre gulv med en blød kost.

For at opnå maximal effekt skal betonen behandles tre gange. Mellem hver behandling bør gå mindst 6 timer, og overfladen må dog ikke tørre ud imellem behandlinger. For at undgå udfældning af uforbrugt materiale, der kan medføre sundhedsrisiko og misfarvninger, skal den behandlede overflade skylles grundigt med rigelige mængder vand ca. 4 timer efter sidste behandling og endnu mens overfladen er våd.

For at kontrollere om behandlingen er effektiv, dryppes et par dråber 5% saltsyreopløsning på overfladen. Ubehandlet beton vil bruse, medens behandlet beton ikke vil reagere.

BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro
Telefon +45 74 66 15 11, Fax +45 73 66 30 31
www.master-builders-solutions.basf.dk

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af BASF A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal BASF A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.

FORBRUG

1 kg MasterCast 30 rækker til ca. 5 m² ~ 200 g/m² pr. påføring. Til tre behandlinger forbruges således 400-800 g/m².

OPBEVARING

MasterCast 30 skal opbevares ved minimum 10°C og maximum 25°C. I original emballage, ved foreskrevet temperatur, er holdbarheden 6 mdr.

LEVERING

25 kg dunk.

ARBEJDSMILJØ

Se særskilt sikkerhedsblad/brugsanvisning.

MAL-kode (1993): 00-4

YDERLIGERE INFORMATIONER

BASF har en landsdækkende konsulent-service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål og konkret vejledning til vores produkter og løsninger. For yderligere information kontakt vores hovedkontor på tlf.: 74 66 15 11.

Forbehold for ændringer og trykfejl.